BOLETIM TÉCNICO

PINTA DECK

REV. 00

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	É o stain de mais alta performance indicado para deck. A sua fórmula foi desenvolvida para realçar os veios e desenhos da madeira, sem formação de película. É perfeito para aplicação em ambiente externo, pois tem proteção aos raios ultravioleta. Desenvolvido com aditivos que dificultam a pega de sujeira e aparecimento de fungos. Acabamento semibrilho e resistente. Garantia de até 6 anos*. Este produto está conforme a norma ABNT NBR 11702 do tipo 4.4.1.2.

SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO UTILIZADO	Norma ABNT-NBR 14725-2. Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.
RECOMENDAÇÕES DE USO	Indicado para proteção de decks internos e externos.

PRINCIPAIS ATRIBUTOS	1 Proteção para madeira	2 Máxima resistência sol e chuva	3 Altíssima durabilidade	**PINTA DECK**
CORES	Natural			

PROPRIEDADES BÁSICAS	**Acabamento**	**Sólidos por massa**	**Sólidos por volume**	**VOC**	**Peso específico a 25ºC**
	Semibrilho	32%±2	36%±2	479 g/L	0,89 g/cm^3
	Ponto de fulgor	**Validade**	**Tipo de embalagem**	**Toxicidade**	
	37ºC	36 meses	0,9 L, 3,6 L e 18 L	Consulte FDS	

COMPOSIÇÃO BÁSICA	Resina alquídica, solventes, aditivos, pigmentos.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO: Antes de iniciar qualquer pintura é preciso sempre atentar para a realização do seguinte procedimento:

1.

Lixar: lixar a superfície, removendo as partes soltas e promovendo na mesma uma maior aderência para o produto que será aplicado em seguida.

2.

Limpar: A limpeza deve ser feita com um pano ou uma vassoura para remover a poeira da superfície e garantir aderência do produto que será aplicado sobre a superfície.

3.

Selar: O uso de fundos uniformiza a absorção da superfície, além de melhorar significativamente o rendimento do produto que será aplicado

4.

Homogeneizar: A homogeneização é necessária para a completa mistura de todos os componentes, bem como a dispersão dos pigmentos. Como o produto estará parado em estoque, esta operação é indispensável para que as características se mantenham inalteradas.

5.

Diluir: A diluição deve seguir a instrução recomendada para que o produto possa oferecer excelente desempenho tais como: cobertura, rendimento, nivelamento e aplicação.

6.

Aplicar: Sempre se atentar a partes soltas ou mal aderidas do substrato, nestes casos, devese seguir as recomendações de preparação de superfície.

Em caso de recortes, sempre primeiro fazer o recorte com pincel para posteriormente proceder a aplicação com o rolo. A aplicação com rolo deve ser feita seguindo o processo de: aplicar em M, voltando a aplicação no sentido de W.

TIPO DE SUPERFÍCIE		TRATAMENTO
MADEIRA	Nova/Interna	A superfície deve estar limpa e seca. Após lixar, remover o pó com pano.
	Nova/Externa	A superfície deve estar limpa e seca. Aplicar uma demão do próprio verniz diluído 100%. Lixar e remover o pó com pano.
	Repintura/já envernizada	Lixar a superfície até que o brilho desapareça. Remover partes soltas e remover o pó.

NÚMERO DE DEMÃOS RECOMENDADAS

Madeira nova:
3 demãos
Repintura:
1 a 2 demãos

RENDIMENTO TEÓRICO

Até 4m^2 acabados/900mL
Até 16m^2 acabados/3,6L
Até 80m^2 acabados/18L

Aplicar nas seis faces da madeira.

DILUIÇÃO

Pronto para uso.

TEMPERATURA (25°C)

Ao Toque: 2 – 3 horas
Repintura: 24 horas
Final: 24 horas

Considerações: O rendimento pode variar conforme as condições da superfície. Não pintar em dias chuvosos, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 35°C e umidade superior a 80%. A superfície pintada só poderá ser lavada (limpeza) após 30 dias da sua aplicação. A limpeza da superfície pintada deverá ser feita com água e detergente neutro, esponja macia ou pano. A limpeza deverá ser suave e em toda a superfície pintada para evitar problemas de manchamento ou remoção da tinta. Não limpar com pano seco, pois poderá ocorrer o polimento da superfície.

MÉTODO DE APLICAÇÃO:

Trincha de cerdas macias
Pincel

RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA	• Armazenar o produto em ambientes abrigados, ventilados e com temperatura máxima de 40ºC. • Produto quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPIs, como máscaras e respiradores, mantendo uma boa ventilação durante a aplicação. • Evite contato com a pele utilizando luvas, óculos, roupas adequadas, cremes protetores etc. • Manter longe do contato de crianças e animais.
OBSERVAÇÕES	• Para proporcionar e assegurar a qualidade dos produtos é fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo Anjo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) seguindo as instruções contidas na embalagem ou no boletim técnico. • Não guardar o produto diluído. Não utilizar lotes diferentes para fazer continuação de pinturas, poderá haver mudança na tonalidade, bem como no acabamento. • O rendimento do produto depende do tipo de superfície e do sistema de pintura a ser realizado, da espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc. • Normalmente com 2 ou 3 demãos se consegue ótimo resultado mas, dependendo do tipo de cor ou estado da parede, pode ser que seja preciso mais demãos. • Os valores encontrados para os ensaios de peso específico e secagem (com a espessura especificada) foi obtido em laboratório a uma temperatura de 25°C. Com temperaturas diferentes da mencionada, os valores acima estabelecidos tendem a ser diferentes dos especificados. • As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: preparo de superfície, aplicação, condições de trabalho, etc. • O uso de solventes diferentes ao especificado sem a aprovação prévia da Anjo pode afetar o desempenho do produto e anular a garantia do mesmo. • Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causados pelo mau uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados. • * Termo de garantia: Para acionar a garantia é necessário seguir todas as instruções de uso e aplicação. Não aplicar em madeiras verdes ou resinosas. Aplicar nas 6 faces da madeira, sempre finas camadas com pincel ou trincha de cerdas macias, não indicamos aplicação com rolo ou pistola. Não há garantia com relação ao aparecimento de rachaduras que sejam resultantes da contração ou dilatação da madeira. Poderá ocorrer desbotamento ou perda de brilho devido ao tipo de madeira ou das condições climáticas, o que não compromete o seu desempenho e proteção. Para preservar o brilho indicamos fazer manutenção anual através da aplicação de uma demão do produto A Anjo Tintas assegura a garantia de até 6 anos desde que seguidas todas as instruções de uso e mediante apresentação de nota fiscal.
OUTRAS INFORMAÇÕES	A Ficha de Dados de Segurança deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio do site: **www.anjo.com.br** **TELEFONE DE EMERGÊNCIA:** (CIATox/SC) Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina **0800 643 5252** ou **(48) 3461-8000** ou **(48) 3461-8049**. Consulte o Boletim Técnico deste produto em nosso site: **www.anjo.com.br** ou através do **SAC**.
INDÚSTRIA BRASILEIRA www.anjo.com.br	Fabricado por **ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA**. AC Rio Maina, 1165 - Vila MacariniCriciúma - SC - 88818-800 Tel +55 48 3461-8000. CNPJ 02.921.346/0001-58 Insc. Est. 253.852.110 Químico Responsável: Elton da Silva CRQ/SC 13302643 - 13ª Região

/anjotintas

Revisão: Janeiro de 2026